



VIA VENTIMIGLIA, 76/M
10126 TORINO
TEL.011.69.60.894
FAX.011.66.30.440
info@volleysport.it

SINCERT



COLLANTE "ANCORPREN" SPECIFICO PER PROTEZIONI IN EVA LISCIE O SAGOMATE

Caratteristiche chimico-fisiche

Natura chimico fisica:	Policloroprene
Aspetto fisico e colore:	Pasta molto liquida giallo paglierino
Odore:	Caratteristico solvente
Resistenza al calore:	60/65°
Condizioni di impiego consigliate:	Supporto collante ambiente minimo 16°
Temperatura:	Supporto collante ambiente minimo 16°
Quantità	Kg 1 ogni 2 mq

Consigli utili per l'impiego

- Il Ancorpren HC 101 deve essere applicato in stato uniforme sulle due superfici da incollare mediante pennello, spatola dentellata o aerografo.
- Le superfici da incollare devono essere esenti da polverino o altre sostanze, in particolare oleose o siliconiche.
- Agitare l'adesivo prima dell'uso, richiudendolo dopo. Se accuratamente chiuso nel suo imballo originale si conserva fino a sei/otto mesi circa.
- L'accoppiamento deve essere eseguito solo dopo la completa evaporazione dei solventi e la conseguente opacità del collante; dopo il superamento del tempo massimo è consigliabile un'ulteriore spalmatura.
- Un perfetto incollaggio si ottiene dopo quarantotto ore.
- Evitare l'esposizione ad eventuali vapori del prodotto; aerare adeguatamente i locali durante l'utilizzo.
- Il prodotto teme il gelo e deve essere conservato in luoghi freschi a temperatura non inferiore ai 15° C lontano da fonti di combustione e di calore.
- Confezioni: da 0,25 - 0,50 - 0,85 - 1,80 - 10,00 - 22,00 kg.

Note

Le informazioni di cui sopra sono valide ed accurate ma vengono fornite a titolo informativo; consigliamo pertanto l'utilizzatore di procedere ad una prova pratica di incollaggio per assicurarsi l'adattabilità del collante al relativo supporto.

